

**Fiche technique****MIRACURE® UVS4100**

UV curable low migration gloss coating


**Description du produit**

UV curable low migration gloss coating

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	Séchage UV
Champ d'application	Emballage à base de papier, Emballages décoratifs, extérieur, Etuis pliants-Aliments secs/Boissons sèches/Aliments pour bébés, Etuis pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Etuis pliants -Personal Care/Cosmétiques, Autre spécification, Emballage prêt-à-vendre
Propriétés	Sans Benzophénone, Bon écoulement., Faible odeur, Adapté au vernissage recto verso., Le revêtement contient un azurant optique.
Optique	Brillant

**Propriétés**

Brillant



Réactivité

Résistance à l'abrasion

Flexibilité

Vernissage recto-verso

**Caractéristiques du produit**

Viscosité	• ~220 mPas +/- 50 (Centipoise à 25°C)		
Durcissement	• 125 fpm @ 300WPI		
Marquage à chaud	Non	Collabilité	Non
Anti pénétration	Non		

**Recommandation concernant le support**

- Plaque enduite
- Papier couché

**Méthode d'application**

- Blanket, Flexo or Chambered Anilox Coaters, 10-14 bcm

## Fiche technique

### MIRACURE® UVS4100

UV curable low migration gloss coating

## Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.

## Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

## Informations complémentaires

MEK Resistance: 20 - 30 Double Rubs

\* Estimated chemical resistance on press

## Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

[www.actega.com](http://www.actega.com)

## Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.