

## Fiche technique

## STARKOTE® AQ-366

Aqueous high gloss coating


## Description du produit

Aqueous high gloss coating for commercial and folding carton work. High gloss over strike-through varnishes.

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	A base d'eau
Champ d'application	Emballage à base de papier, Publications et publicité, Publicité, Livres, Brochures, Catalogues, Commercial, Cosmétique, Emballages décoratifs, extérieur, Présentoirs, Etuis pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Etuis pliants -Personal Care/Cosmétiques, Autres non-alimentaires, Emballage prêt-à-vendre
Propriétés	Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Adapté comme vernis pour le contre-collage ultérieur., Adapté au vernissage recto-verso, Adapté au vernissage recto verso., Particulièrement adapté à la dorure à chaud, La compatibilité des films doit être vérifiée.
Optique	Haute brillance

## Propriétés

Brillant



Résistance à l'abrasion

Lisse de la surface de glissement

Marquage à chaud

Vernissage recto-verso

Vernissage UV

Contre-collage

## Caractéristiques du produit

Viscosité	• ~ s -1 (15-18) -2 (19-22) -3 (23-26) -4 (27-30) (#3 Coupe Zahn à 23°C)		
Marquage à chaud	Non	Collabilité	Non
Séchage AQ	• Couteaux à air chaud avec évacuation d'air	Angle de glisse	22 +/- 2 degrees
Résistance à la chaleur	160°F @ 16 hrs @ 2 PSI	Anti pénétration	Non

## Fiche technique

### STARKOTE® AQ-366

Aqueous high gloss coating

## Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

## Méthode d'application

- Blanket, Tower, Dampener and Anilox Coaters, 9-11 bcm

## Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 12 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.
- Protéger du gel, de la chaleur et du soleil. Le stockage peut entraîner une modification de la viscosité. Nous recommandons de vérifier la viscosité et de l'ajuster - si nécessaire - avec de l'eau.

## Instructions de nettoyage

- Please clean machine and tools immediately with room temperature water or hot water. In cases where the coating has been left to dry, warm water and INKO Cleaner may be required.

## Contact Information

### ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

## Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.