

Fiche technique**ULTRASHEEN® L9019EBF**

UV Curable Gloss Coating


Description du produit

UV curable gloss benzophenone-free coating with excellent flexibility, low slip, and fast cure. Low viscosity for off-line coating work.

| Informations générales | |
|------------------------|--|
| Type de produit | Enductions |
| Technologie du produit | Séchage UV |
| Champ d'application | Publications et publicité, Publicité, Brochures, Catalogues, Commercial, Emballages décoratifs, extérieur, Présentoirs, Couvertures de livres, Etuis pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Autres non-alimentaires |
| Propriétés | Sans Benzophénone, Résistance aux produits chimiques, Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Bon mouillant sur différentes encres, par-ex conventionnelles, UV, encres pour la rotative offset, tester!, Adapté au vernissage recto verso., Le revêtement contient un azurant optique. |
| Optique | Brillant |

Propriétés

Brillant



Réactivité

Résistance à l'abrasion

Lisse de la surface de glissement

Vernissage recto-verso

Caractéristiques du produit

| | | | |
|------------------|--|-------------|-----|
| Viscosité | • ~175 mPas +/- 25 (Centipoise à 25°C) | | |
| Durcissement | • 125 fpm @ 300WPI | | |
| Marquage à chaud | Non | Collabilité | Non |
| Anti pénétration | Non | | |

Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

Fiche technique

ULTRASHEEN® L9019EBF

UV Curable Gloss Coating

Méthode d'application

- Blanket, Flexo, or Chambered Anilox Coaters, 10 - 14 BCM

Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Protéger du gel, de la chaleur et du soleil
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C

Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

Informations complémentaires

MEK Resistance: 15 - 30 Double Rubs

* Estimated chemical resistance on press

Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.