

Fiche technique
ULTRASHEEN® LED-9617
LED curable gloss foil stampable coating


Description du produit

LED curable gloss foil stampable and glueable coating, can be used with LED strike-through varnish

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	Durcissement par LED UV
Champ d'application	Emballage à base de papier, Publications et publicité, Publicité, Livres, Commercial, Emballages décoratifs, extérieur, Présentoirs, Etais pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Autres non-alimentaires, Autre spécification, Albums photos , Emballage prêt-à-vendre
Caractéristique	• Haute teneur Cof
Propriétés	Brillance régulière sur des surfaces de carton différentes., Sans Benzophénone, Résistance aux produits chimiques, Bon écoulement., Vernis par l'encrage pour obtenir des effets brillants/mats et/ou perlés par le vernissage en ligne avec un vernis UV. Le vernis par l'encrage doit être durci avant d'être reverni en UV., Adapté comme vernis pour le contrecollage ultérieur., Le revêtement contient un azurant optique., Particulièrement adapté à la dorure à chaud, La compatibilité des films doit être vérifiée.
Optique	Haute brillance

Propriétés

- Brillant
- Réactivité
- Résistance à l'abrasion
- Lisse de la surface de glissement
- Flexibilité
- Marquage à chaud
- Vernissage recto-verso
- Contre-collage



Caractéristiques du produit			
Viscosité	• ~380 mPas +/- 50 (Centipoise à 25°C)		
Durcissement	• 200 fpm @ 385 - 395 nm LED Lamp		
Marquage à chaud	Oui	Collabilité	Oui
Angle de glisse	27 +/- 3 degrees	Anti pénétration	Non

Fiche technique

ULTRASHEEN® LED-9617

LED curable gloss foil stampable coating

Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

Méthode d'application

- Blanket and Anilox Coaters, 10 - 14 bcm; Flexo anilox 6-9 bcm Can be used as a topcoat in combination with LED curable strike-through varnishes

Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.

Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

Informations complémentaires

MEK Resistance: Greater than 35 Double Rubs

* Estimated chemical resistance on press

Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.