

## Fiche technique

### ULTRASHEEN® UV-8296NOB

UV curable high gloss coating, TMPTA-free, Benzophenone-free, PFAS-free, OB-Free


## Description du produit

UV curable high gloss coating, TMPTA-free, Benzophenone-free, PFAS-free, OB-Free with excellent wetting and flow. Non-stampable, non-glueable.

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	Séchage UV
Champ d'application	Emballage à base de papier, Publications et publicité Livres, Brochures, Catalogues, Cosmétique, Emballages décoratifs, extérieur, Présentoirs, Etuis pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Autres non-alimentaires, Etuis pliants: Spiritueux/Vin, Emballage prêt-à-vendre
Propriétés	Brillance régulière sur des surfaces de carton différentes., Sans benzophénone, Bon écoulement., Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Adapté au vernissage recto-verso, Formulé sans TMPTA
Optique	Haute brillance

## Propriétés

- Brillant
- Réactivité
- Résistance à l'abrasion
- Lisse de la surface de glissement
- Flexibilité
- Vernissage recto-verso



Caractéristiques du produit			
Viscosité	• ~330 mPas +/- 30 (Centipoise à 25°C)		
Durcissement	• 150 fpm @ 300WPI		
Marquage à chaud	Non	Collabilité	Non
Angle de glisse	14 +/- 2 degrees	Anti pénétration	Non

## Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

## Fiche technique

### ULTRASHEEN® UV-8296NOB

UV curable high gloss coating, TMPTA-free, Benzophenone-free, PFAS-free, OB-Free

## Méthode d'application

- Blanket, Flexo or Chambered Anilox Coaters, 10-14 bcm

## Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.

## Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

## Conformité réglementaire

- Proposition 65 de la Californie

## Informations complémentaires

MEK Resistance: 20 - 30 Double Rubs

\* Estimated chemical resistance on press

## Contact Information

### ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

## Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.