

Fiche technique  
**ULTRASHEEN® UV-8730B**  
UV curable matte rough texture coating


Description du produit

UV curable matte rough texture coating

| Informations générales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit        | Enductions                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie du produit | Séchage UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Champ d'application    | Publications et publicité, Livres, Catalogues, Commercial, Magazines, Autres non-alimentaires, Etais pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires                                                                                                                                            |
| Propriétés             | Bon écoulement., Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Bon mouillant sur différentes encres, par-ex conventionnelles, UV, encres pour la rotative offset, tester!, Adapté au vernissage recto-verso, Le vernis présente une très bonne adhérence sur différents supports., Le revêtement contient un azurant optique. |
| Optique                | Mat terne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Propriétés

- Brillant
- Réactivité
- Résistance à l'abrasion
- Lisse de la surface de glissement
- Flexibilité
- Vernissage recto-verso



| Caractéristiques du produit |                                        |             |     |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|-----|
| Viscosité                   | • ~290 mPas +/- 30 (Centipoise à 25°C) |             |     |
| Durcissement                | • 125 - 150 fpm @ 300WPI               |             |     |
| Marquage à chaud            | Non                                    | Collabilité | Non |
| Anti pénétration            | Non                                    |             |     |

Recommandation concernant le support

- Papier couché
- Plaque enduite

## Fiche technique

### ULTRASHEEN® UV-8730B

UV curable matte rough texture coating

## Méthode d'application

- Blanket, Flexo or Chambered Anilox Coaters, 14-16 bcm

## Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.

## Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

## Informations complémentaires

MEK Resistance: 20 - 40 Double Rubs

\* Estimated chemical resistance on press

## Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

## Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.