

Fiche technique

ULTRASHEEN® UV-9055

UV Curable Gloss High Adhesion Coating

Description du produit

UV Curable Gloss High Adhesion Coating, Offline Coating

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	Séchage UV
Champ d'application	Publications et publicité, Publicité, Brochures, Catalogues, Commercial, Présentoirs, Couvertures de livres, Autres non-alimentaires
Propriétés	Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Bonne résistance à l'abrasion et aux rayures, Le revêtement contient un azurant optique., Adapté au vernissage recto-verso, Bon mouillant sur différentes encres, par-ex conventionnelles, UV, encres pour la rotative offset, tester!
Optique	Brillant

Propriétés

Brillant


Réactivité

Résistance à l'abrasion

Lisse de la surface de glissement

Flexibilité

Vernissage recto-verso



Caractéristiques du produit			
Viscosité	• ~185 mPas +/- 10 (Centipoise à 25°C)		
Durcissement	• 125 fpm @ 300WPI		
Marquage à chaud	Non	Collabilité	Non
Angle de glisse	14 +/- 2 degrees	Anti pénétration	Non

Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

Méthode d'application

- Roller, Blanket, and Anilox Coaters, 10-14 bcm

Fiche technique

ULTRASHEEN® UV-9055

UV Curable Gloss High Adhesion Coating

Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C

Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

Conformité réglementaire

- Clause de non-responsabilité : Pour les conformités réglementaires, veuillez contacter votre interlocuteur ACTEGA.

Informations complémentaires

10 - 30 Double Rubs

* Estimated chemical resistance on press

Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.